

RTV 2528# 产品说明书

简介：2528#为双组分加成型室温硫化硅橡胶，与 2528B#按 10:1 比例混合可制作不同硬度的弹性体。

特点.用途：

1. 具有良好的排泡性能，易操作。
 2. 制品柔软弹性好，易脱模。
 3. 移印中良好的油墨转移性能。
 4. 室温固化效果好，配制不同硬度的品种，适应各种应用，不易变形。
 5. 加成型反应无毒，适用于特殊移印制品要求。
-

1、硫化前 2528#

外观-----白色

粘度----- mpa.s-68000

密度----- 约 1.1

硫化前 2526B#

外观-----透明

粘度----- mpa.s-1100

密度----- 约 1.0

2、硫化后

操作时间（25℃）-----45 分

固化时间（25℃）-----20 小时

硬度（24H/邵 A）-----28

拉伸强度(mpa.s)-----5.6

撕裂强度 KN/m ----- 3

延伸率%-----402

包装：2528#包装有 5kg、20kg.

2528B#包装有 0.5 kg、2 kg。

储存期：为保持本公司产品的所有性能，胶浆和固化剂应在自生产日期 12 个月以内使用,储存温度应在-5℃～+35℃之间，开封之后应尽快使用。

A， B 组份请密封避光保存。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

温馨提示：

1. 以上的数据为参考数据，所得条件是本公司在标准环境下所得的数据。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com