

YOZHO® RTV 2820#

2%催化剂

简介：YOZHO®2820#+2% B 组份为双组分室温硫化硅橡胶，可制作低硬度,撕裂强度优异的弹性体。

特点.用途：

1. 低粘度，易操作。
 2. 稳定性能好。
 3. 制品弹性好，强度好，配制不同硬度的品种，适应各种应用，不易变形。
 4. 主要用于波丽树脂，环氧树脂，PU 树脂之装饰品及工艺品的复制和腊烛，石膏，电子，汽车玩具行业的模具制作。
-

1、硫化前

外观-----白色粘性液体

粘度----- mpa.s-37000

密度----- 约 1.05

固化型号-----2820 专用

固化比例 -----2%

2、硫化后

操作时间（6mm）-----7--10 分

固化时间（6mm）-----1.5-2 小时

硬度（24 小时）-----20±2

拉伸强度(MPa)-----3

撕裂强度 KN/m ----- 17.2

线收缩率-----0.2

包装：YOZHO®RTV2820# 包装有 5kg、25kg.

B 组份 包装有 0.1 kg、 0.5 kg

储存期：为保持本公司产品的所有性能，YOZHO® RTV2820 和催化剂应在自生产日期 3 个月以内使用,储存温度应在-5℃～+35℃之间，开封之后应尽快使用。

A, B 组份请密封避光保存。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

温馨提示：

1. 以上的数据为参考数据，所得条件是本公司在标准环境下所得的数据。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com