

YOZHO® RTV 2877[#]

10%催化剂

简介 2877[#]为双组分室温硫化硅橡胶，按 AB 双组按一定比例混合可制作不同硬度的弹性体。

特点.用途:

1. 粘度低，具有良好的排泡性能，易操作。
 2. 制品柔软弹性好，易脱模。
 3. 物理性能好，抗撕强度高，使用寿命长。
 4. 室温固化效果好，配制不同硬度的品种，适应各种应用，不易变形。
-

1、硫化前

外观-----半透明粘性液体

粘度----- 14000mpa.s

密度----- 约 1.05

B 组份-----10%

2、硫化后

操作时间（6mm）-----15-25 分钟

固化时间（6mm）-----2-3 小时

硬度（24 小时）-----15±2

拉伸强度(mpa.s)----- ≥ 3.0

撕裂强度 KN/m ----- ≥ 22.3

线收缩率-----0.2

包装：2877#包装有 25kg.

B 组份包装有 0.5kg。

储存期：为保持本公司产品的所有性能，胶浆和固化剂应在自生产日期 12 个月以内使用,储存温度应在 $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ 之间，开封之后应尽快使用。

A, B 组份请密封避光保存。

声明：永卓公司的承诺仅限于该产品销售之时的规格标准，以上所有信息和数据是基于我们对该产品的了解而得出的，不应被视为可代替由您进行的事先检验，因为对该产品的使用及加工已超过本公司的控制范围，因此本公司该产品的能否被恰当地应用及作为特定用途来使用，本公司不能做任何保证。

温馨提示：

1. 以上的数据为参考数据，所得条件是本公司在标准环境下所得的数据。

公司地址：惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区46号永卓科技园

电话：0752-3165888 传真：0752-3165688

网址：www.yozho.com